



2013003088Z



(2013)国认监认字(409)号



CNAS L1300

检测报告

TEST REPORT

国家印刷及办公自动化消耗材料质量监督检验中心

National Quality Supervising Test Center for Consumables of Printing and Office Automation

广东省珠海市质量计量监督检测所

Guangdong Zhuhai Supervision Testing Institute Of Quality & Metrology

国家印刷及办公自动化消耗材料质量监督检验中心

NATIONAL QUALITY SUPERVISING TEST CENTER FOR CONSUMABLES OF PRINTING AND OFFICE AUTOMATION

No: HCWT1700175

检测报告


验证码: 6471

TEST REPORT

第 1 页 共 2 页

客户提供信息	样品名称	打印机色带		
	样品数量	各2个	生产日期	2017年01月
	商标	天骊正隆/中航	出厂等级	甲级
	型号规格	PR-C 7mm×14m	批号/款号	—
	委托单位	名称: 湖州天骊正隆电子科技有限公司 地址: 湖州市吴兴区科技创业园19号楼		
	生产单位	湖州天骊正隆电子科技有限公司		
样品特征和状态		包装完好		
检验类别	委托检验	委托单号	3279368	
到样日期	2017年04月12日	验讫日期	2017年04月25日	
检验依据	GB/T 4313-2014《信息技术 办公设备 针式打印机用编织打印色带通用规范》			
检验结果	<p>产品经检验, 检测项目结果均符合GB/T4313--2014标准相关要求。天骊正隆与中航色带打印性能差异不大。</p> <p style="text-align: right;">  检验单位盖章 检验检测专用章 </p>			
备注	1、报告未盖检测专用章或检测单位公章无效; 2、一般情况下, 委托检测仅对来样负责; 3、印迹灰度采用色块灰度方法检测不作判定。			

复印(传真)报告未重新盖章无效

批准: 
(授权签字人)

审核: 

主检: 

国家印刷及办公自动化消耗材料质量监督检验中心

NATIONAL QUALITY SUPERVISING TEST CENTER FOR CONSUMABLES OF PRINTING AND OFFICE AUTOMATION

No: HCWT1700175

检测报告

验证码: 6471

TEST REPORT

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	单位符号	技术要求	检测结果		对比结论	
				中航	天骊正隆		
1	外观	—	色带不应有断裂和影响打印质量的织造疵点等使用上有害的缺陷。油墨应涂敷均匀。	符合要求	符合要求	达到	
			色带的带边应光洁、平整, 不应绽开, 并具有柔软性。	符合要求	符合要求	达到	
			有接环式色带只允许有一个工艺接缝。接缝应具有柔软性。	符合要求	符合要求	达到	
2	长度尺寸	m	14.00±0.42	14.65	14.58	达到	
3	色带寿命	—	在规定的寿命内, 印迹灰度应符合标准中印迹灰度的要求, 且不宜有目检可见的破孔。	符合要求	符合要求	达到	
		个 (字符)	—	462万	462万	达到	
4	印迹特性	—	色带打印出的印样印迹应轮廓分明、清晰可辨。	符合要求	符合要求	达到	
			印迹灰度	印迹灰度变化应缓慢无突变。	符合要求	符合要求	达到
			印迹灰度: 首行 末行	首行: 1.23 末行: 0.74	首行: 1.22 末行: 0.72	达到	
			印迹耐擦性	印迹遇擦拭不被擦糊。	符合要求	符合要求	达到
			印迹不渗化性	印迹在打印后24h 内应无油墨渗化现象。	符合要求	符合要求	达到
			印迹耐水性	印迹遇水不应化散, 印迹仍清晰可辨。	符合要求	符合要求	达到

复印(传真)报告未重新盖章无效

审核:

主检: